

TRANSPARENT FINISH

Jednozložková, krištáľovo číra, polotuhá polyuretánová povrchová úprava na membránu TRANSPARENT. Nežltne, je odolná voči UV žiareniu, oderu a chemickým látkam. Dodáva povrchu saténovo-matný vzhľad.

TRANSPARENT FINISH využíva unikátny systém sušenia, ktorý na rozdiel od konkurenčných systémov nereaguje s vlhkosťou, a tak sa počas schnutia netvoria na povrchu bubliny.

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

- Jednoduchá aplikácia
- Odolnosť voči teplotným zmenám -40°C až 80°C
- Schopnosť príľnavosti.
Vysoká odolnosť voči vode a mrazu
- Odolnosť voči čistiacim prostriedkom, olejom, morskej vode, chemikáliám v domácnosti
- Dodáva povrchu saténovo matný vzhľad

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zloženie : Polyuretán, Prepolymér
- Čas konečného vytvrdnutia 7 dní
- Mierna pochôdnosť po 24h – 20°C, 50% vlhkosť
- Pevnosť v ťahu >15 N/mm² DIN EN ISO 527
- Odolnosť voči tlaku vody (1 meter vody, 24h) DIN EN 1928
- Tvrdosť: 25 ASTM (SHORE D)

OBLASTI APLIKÁCIE

Naneste vrstvu TRANSPARENT FINISH na povrch TRANSPARENT 24 hodín po nanosení poslednej vrstvy. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by teplota vzduchu počas aplikácie mala byť medzi 5°C a 35°C. Naneste iba jednu vrstvu.

NÁVOD NA APLIKÁCIU

Treba sa vyhnúť daždivému počasiu a aplikácii tesne pred jeho začiatkom.

Povrch musí byť suchý a očistený od voľných častíc, prachu atď. Vlhkosť pôdy by nemala presiahnuť 65%.

TRANSPARENT FINISH sa nanáša valčekom v jednej vrstve.

POZNÁMKA: Zachytená vlhkosť (napr. pod dlažbou na balkóne) musí byť pred aplikáciou vrstvy TRANSPARENT FINISH úplne odstránená.

UPOZORNENIE: V prípade povrchov, ktoré boli predtým natreté aktívnymi silánmi, siloxánmi, silikónom a inými látkami s hydrofóbnymi vlastnosťami, je potrebné pred samotnou aplikáciou vykonať test príľnavosti. Odporúčame tiež skúšku príľnavosti tam, kde nie je známa história povrchu, ako aj na mramore a žule.

Spotreba:

Spotreba závisí od drsnosti a teploty podkladu. Spotreba je 0,1 kg/m² - aplikácia na jednu vrstvu.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje z našich testov sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správna a efektívna aplikácia našich produktov nie je predmetom našej kontroly. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. To si môže vyžadovať úpravy tu uvedených odporúčaní pre štandardné prípady. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich obchodných podmienok a nie na ich efektívnu a úspešnú aplikáciu. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

Balenie:

1kg

Skladovanie:

Skladujte v suchých chladných miestnostiach, 9 mesiacov.

Chráňte materiál pred vlhkosťou a priamym slnečným žiarením.

Skladovacia teplota: 5°C - 30°C.

Produkty by mali zostať v pôvodnej, neotvorenej nádobe, označené názvom výrobcu, označením produktu a výstražnými štítkami na použitie.

TRANS FINISH obsahuje izokyanát.

VÝROBOK LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE, DODRŽUJTE VŠETKY BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, POUŽÍVAJTE OCHRANNÉ POMÔCKY.

Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú založené na výsledkoch nášho výskumu a na našich praktických skúsenostiach v tejto oblasti. Všetky dané údaje z našich testov sú priemerné hodnoty, ktoré boli získané za definovaných podmienok. Správna a efektívna aplikácia našich produktov nie je predmetom našej kontroly. Realizátor je zodpovedný za správne použitie pri zohľadnení špecifických podmienok stavby a konečných výsledkov stavebného procesu. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. To si môže vyžadovať úpravy tu uvedených odporúčaní pre štandardné prípady. Špecifikácie našich zamestnancov alebo zástupcov, ktoré presahujú špecifikácie obsiahnuté v tomto technickom usmernení, vyžadujú písomné potvrdenie. Platné normy pre testovanie a inštaláciu, technické pokyny a uznávané pravidlá technológie sa musia vždy dodržiavať. Záruka sa môže aplikovať iba na kvalitu našich výrobkov v rámci našich obchodných podmienok a nie na ich efektívnu a úspešnú aplikáciu. Tieto usmernenia boli technicky revidované; všetky predchádzajúce verzie sú neplatné.

IČO: 46588523 | IČ DPH: SK2023497740 | Zapísaná v OR okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.: 80294/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. SK46 1100 0000 0029 4205 2938